

SIMSON PRIMER P

Toote tutvustus:

Simson Primer P on vedel eeltöötusaine, mis on mõeldud erinevate Simson-toodete nakkuvuse parandamiseks imavatel pindadel.

Lisainformatsiooni vaata ja kontrolli sobivust kasutatavale tootele vastavast tehnilisest tootelehest.

Kasutusala:

- Tellis-, betoon-, kergbetoon jne. mineraalsete materjalide pindade eeltöötluks.
- Puitpindade (näit. tiikpuidust paa-ditekkide vuugid) eeltöötluks.

Tööjuhend:

Töödeldavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad, tugevad, tolmu- ja rasvavabad. Pindu võib puhastada pu-hastusainega Simson Cleaner E. Hoida pakend kindlalt suletuna kuni kasutamismomendini. Ära kasuta

Simson Primer P otse originaalpa-kendist. Kalla puhtasse klaasi või top-si nii palju toodet, kui kulub 30 minu-ti jooksul ning sule originaalpakend koheselt õhukindlalt.

Simson Primer P pinnale kandmiseks kasuta alati puhas pintslit. Kanna toodet pinnale ainult nii, et moodus-tuks pidev, ühtlase paksusega kiht. Sobiv töötemperatuur on +5 °C +30 °C. Tee märke vuugi küljele, muidu on raske näha, kuhu Simson Primer P on juba peale kantud. Mini-maalne kuivamisaeg on 60 minutit. Parim liimimise / tihendamise tu-lemus saavutatakse siis, kui vastavad tööd tehakse 6 tunni jooksul pärast pindade töötlemist tootega Simson Primer P. Sellepärast ei või eeltööt-lusainega katta suuremaid pindu, kui jõutakse tihendada 6 tunni jooksul. Vältida kontakti eeltöödeldud pin-naga, kuna rasvased sõrmejäljed võivad põhjustada halba naket. Ka

kondentsi tekkimine võib halvenda-da nakkuvust. Ei ole soovitat kasu-tada eeltöötusainet ning tihendada vuuke, kui õhuniiskus on kõrge, niiske ja uduse ilmaga.

Kulu:

Sõltub pinna tüübist 2-4 m² / liitrist.

Töökaitse:

Simson Primer P on kergesti süttiv. Käidelda hästi ventileeritud ruumis. Hoida eemal süttimisallikast. Suitse-tamine keelatud.

Sisaldab isotsüanaati.

Lisateavet toote ohutuskaardilt.

Veoklass:

Autotransport ADR/RID: vaba
Meretransport IMDG: vaba
(piiratud koguses klassi 3.2 tooteid)
Õhutransport IATA: Klass 3:
süttivad vedelikud
UN-number 1263

Tehnilised andmed:

Kuivaine sisaldus:	65%.
Tihedus:	1,06.
Leekpunkt:	< +21 °C.
Kuivamisaeg:	60 minutit (+20 °C, RN 50%).
Värvus:	Värvitu.
Pakend:	500 ml purk.



Käesolevad tehnilised andmed ja kasutamise soovitused põhinevad katsetustel ja kogemustel. Need on mõeldud kasutajale abiks paremate töövõtete leidmisel ja parima lõpptulemuse saavutamisel. Kuna toote kasutaja töötingimused pole meie poolt kontrollitavad, siis meie ei vastuta töö lõpptulemuse eest, mille kasutaja saavutab meie toodet kasutades.