

BOSTIK 2640 MULTIFOG

Toote tutvustus:

Elastne, kiiresti kummistuv hübriid-tihendusmass metalli, puidu, betooni, kivi, ABS ja PVC plastiku jt. sarnaste materjalide tihendamiseks.

Kasutusala:

Sobib kasutamiseks kohtades, kus liikumisi esineb vähe ja kus soovitakse jäigemat vuuki. Näiteks paisumisvuukides tsementpindades ja klinkerpõrandas; paadi/laevaehitusel puitteki tihendamisel; tihendamisel akende ja uste ümber nii sees kui väljas; põranda ja seina ning seina ja lae ühenduskohtade tihendamisel; metall- ja/või plastdetailide tihendamisel.

Tööjuhend:

Pindade ettevalmistus:

Kõik pinnad peavad olema puhtad ja kuivad, rasva- ja tolmuwab. Metall-, klaas- jt. sarnastelt pindadelt tuleb eemaldada õli- ja rasvamust. Betooni ja puidu suur niiskust halvendavad nakkumist. Aluspinnaks ei sobi kooruv värv, näiteks metall- ja puitpindadel.

Eeltöötlus:

Imavate pindade, näiteks betoon ja viimistlemata puit, tihendamisel tuleb

kasutada eeltöötlusainet Bostik Primer 5075. Mittemavate materjalide, näiteks klaas, keraamika, galvaniseeritud plekk, alumiinium, polüester, PVC ja lakitud pinnad, eeltöötlusainet ainet ei kasutata, kuid puhastamiseks ja parima nakkuvuse saavutamiseks on soovitatav pindu eelnevalt töödelda tootega Bostik Cleaner & Activator.

Vuugi ettevalmistus:

Vuuki paigaldatakse vuugitihend, näiteks Bostik Vuugitihend, mis asetatakse õigele sügavusele. Vuugitihendit ei või paigaldamisel vigastada, kuna see võib põhjustada massi mullitamist. Paigaldamiseks kasutatakse nüri otsaga töövahendit või spetsiaalset rulli. Madala ja sileda põhjaga vuuki, kuhu vuugitihend ei mahu, paigaldatakse vahtplasti riba või polüeteenteip, et vältida massi nakkumist vuugi põhjaga. Mittesobivad põhja materjalid on õli, tõrva ja bituumenit sisaldavad täitematerjalid, takk ja mineraalvill. Vajadusel võib vuugi servi kaitsta teibiga, mis eemaldatakse kohe pärast massi paigaldamist.

Massi paigaldus:

Parim nakkuvus saavutatakse, kui

vuuk täidetakse massiga ühtlaselt, ilma et sinna jääks õhupadjakesi ning silumisel surutakse nii, et massil oleks täielik kontakt vuugi seintega.

Vuugi viimistlus:

Pärast massi paigaldust silutakse vuugi pind vees leotatud vuugipulgaga. Vältida tuleb vee sattumine massi ja vuugiseinte vahele, kuna see vähendab nakkumist.

Vuugi mõõtmed:

Väga oluline on konstruktsioonis ette näha õiged vuugimõõdud, võttes arvesse nii oodatavad liikumised vuugis kui ka maksimaalselt lubatud liikumise (vuugimassi Bostik 2640 Multifog puhul $\pm 20\%$ surve ja tõmme). Üldine reegel vuukide tihendamisel Bostik 2640 Multifogga on vuugilaiuse ja -sügavuse suhe 2/1-le. Vuugi laius x sügavus ei või ületada 30 x 15 mm. Vuugimassi paksus ei või mingil juhul olla vähem kui 8 mm.

Töökaitse:

Lisateavet ohutuskaardilt.

Tehnilised andmed:**Omadused enne kasutamist:**

Materjali tüüp:

Silaantermopolüool.

Koostis:

Tiksotroopne, nõtkke mass.

Kõvenemine:

Kummistub õhuniiskuse toimel.

Tihedus:

1,5.



Käesolevad tehnilised andmed ja kasutamise soovitused põhinevad katsetustel ja kogemustel. Need on mõeldud kasutajale abiks paremate töövõtete leidmisel ja parima lõpptulemuse saavutamisel. Kuna toote kasutaja töötingimused pole meie poolt kontrollitavad, siis meie ei vastuta töö lõpptulemuse eest, mille kasutaja saavutab meie toodet kasutades.

Agenda PRO OÜ
Savimäe 8a, Vahi küla
60534 Tartumaa

tel.: 7336336
fax: 7336333
e-mail: agenda@agenda.ee www.agenda.ee

Töötemperatuur:	+5 °C.....+35 °C.
Puhastamine:	MEK, etüülatsetaat, lakibensiin (kummistumata mass).
Tuleohtlikkus:	Toode ei ole tuleohtlik.
Leekpunkt:	>150 °C.
Hoiustamine:	Vähemalt 9 kuud, avamata pakendis ning kuivas ja jahedas.
Pakend:	0,3 l alumiiniumpadrun.

Omadused pärast kasutamist:

Puutekuiv:	30 min. möödudes, temperatuuril +23 °C, RN 50%. Töötusaeg u. 15 minutit.
Kummistumisaeg:	1 ööpäevaga 4 mm, 7 ööpäevaga 15 mm.
Kõvadus:	U.38° Shore A., 14 ööpäeva ja temperatuur +25 °C, RN 50%.
Nihkekindlus:	±20% vuugi esialgsest lausest.
Elastsusmoodul:	U. 0,80 N / mm ² 100% venimine vahelduv niiskus ja temperatuur kuni -20 °C, vastavalt normile DIN 53504.
Temperatuurikindlus:	-30 °C+80 °C, lühiajaliselt +90 °C.
Vananemiskindlus:	Väga hea.
UV-kindlus:	Väga hea.
Värvitavus:	Ja, dispersioonvärvidega. Värvimisel alküüd- ja lahustitel baseeruvate värvidega ning erinevate lakkidega võib kuivamine olla häiritud ja pikeneda. Soovitav on teha katsevärvimine.
Kemikaalikindlus:	Hea, lahjendatud hapetega, alustega ja lahustitega.



Käesolevad tehnilised andmed ja kasutamise soovitused põhinevad katsetustel ja kogemustel. Need on mõeldud kasutajale abiks paremate töövõtete leidmisel ja parima lõpptulemuse saavutamisel. Kuna toote kasutaja töötingimused pole meie poolt kontrollitavad, siis meie ei vastuta töö lõpptulemuse eest, mille kasutaja saavutab meie toodet kasutades.