



BOSTIK

S755

SILIKOON VANNITOJA JA KÖÖGI JAKS

PREMIUM-SILIKOON SANITAAR- JA
EHITUSVUUKIDELE

29.08.2024

TEHNILINE ANDMELEHT

EELISED

- Väga hallitusekindel
- Suurepärase vastupidavuse UV-kiirgusele, veele ja ilmastikutingimustele
- Paindlik ja kergesti paigaldatav
- Lai kasutusala
- Neutraalne kõvenemine
- Täiuslik haardumine enamikel ehitusmaterjalidel
- Ei korrodeer metalli
- Saadaval paljudes erinevates värvides
- Sobib looduslikele kivile

TOOTE KIRJELDUS

BOSTIK S755 SILICONE BATH & KITCHEN P

on mitmekülgne neutraalne silikoonhermeetik sanitaar- ja ehitusvuukidele, mis kõveneb niiskuse mõjul ja moodustab vastupidava elastse kummi.

KASUTAMINE

BOSTIK S755 SILICONE BATH & KITCHEN P

on spetsiaalselt välja töötatud vastupidavate elastlike vuukide jaoks köögis, vannitoas, duširuumides, ehitusdetailidel, akende tihendamisel ning tööstuslikes rakendustes.

KASUTUSJUHEND

Õige suurusega vuugid suudavad absorbeerida ümbritsevate ehitusmaterjalide liikumisi. Vuugi sügavus peab olema õige suurusega võrreldes vuugi laiusega. Reeglina peaks vuugi laius ja sügavuse suhe olema 1:1 laiusega kuni 10 mm, kusjuures sügavus või laius peab olema vähemalt 5 mm. Vuugide puhul, mis on laiemad kui 10 mm, peaks sügavus olema võrdne laiusega jagatuna 3-ga pluss 6 mm.



TEHNILISED ANDMED		LÄBIPAISTEV	VÄRV
100% modulus	DIN 53504 S2	0,25 N/mm ²	U 0,35 N/mm ²
Kandmiskiit	@ Ø3 mm/6,3 bar	140 g/min	130 g/min
Kandmistemperatuur		+5 °C kuni +40 °C	+5 °C kuni +40 °C
Alus		Pentanoomoksim	Pentanoomoksim
Kõvenemisaeg	@ +23 °C/50 % suhteline õhuniiskus	2 mm/24 h	2–3 mm/24 h
Tihedus	ISO 1183-1	1,02 g/ml	1,22 g/ml
Murdetugevus	DIN 53505/ISO 868	500%	550
Vool	ISO 7390	< 2 mm	< 2 mm
Külmakindlus transpordi ajal		Kuni -15 °C	Kuni -15 °C
Liimide liikuvus		25 %	25
Shore A-kõvadus	DIN 53505/ISO 868	15	19
Kooriku moodustumine	DBTM 10.00	8 minutit temperatuuril +23 °C/50 % suhteline õhuniiskus	8 minutit juures +23 °C/50 % suhteline õhuniiskus
Temperatuuritaluvus		-40 °C kuni +120 °C	-50 °C kuni +120 °C
Tõmbetugevus	DIN 53504 S2	1,20 N/mm ²	1,30 N/mm ²

Need väärtused vastavad tüüpilistele omadustele ja võivad erineda +/- 3 %

PIIRANGUD

- Ei sobi PE, PP, PC, PMMA, PTFE, pehmete plastide, neopreeni ja bituumeni alusele
- Pimedas ruumis ja kemikaalidega kokkupuutel võib tekkida värvimuutus
- Kollaseks muutuvad vuugid võivad tekkida kokkupuutel teiste ehitusmaterjalide heitmetega või ruumis päevavalguse puudumisel

ETTEVALMISTUS JA PINNA TÖÖTLEMINE

Kasutustemperatuur +5 °C kuni +40 °C (sõltuvalt ümbritsevast keskkonnast ja aluspinnast). Aluspind peab olema tugev, puhas ning tolmu- ja rasvavaba. Puhastage aluspinda. **BOSTIK S755 SILICONE BATH & KITCHEN P** omab suurepärase nakkuvust ilma kruntimata enamikel mittepoorsetel aluspindadel. Poorsed aluspinnad tuleb eeltöötleda **BOSTIK PRIMER 5075**-ga.

Testige alati haarduvust enne liimi kasutamist. Kasutage **BOSTIK T500 FINISHING SOAPi** vuugi silumiseks.

ÜLEVÄRVIMINE

BOSTIK S755 SILICONE BATH & KITCHEN P ei ole ülevärvitav. Soovitame katta vuugi servad maskeerimisteibiga, et vältida silikooniga määrdumist pindadel, mida on vaja värvida.

PUHASTAMINE

Kõik tööriistad tuleks pärast kasutamist puhastada veega või **BOSTIK CLEANING WIPES**-iga. Käsi võib pesta seebi ja veega. Kõvastunud materjali saab eemaldada ainult mehaanilise jõuga.

TERVIS JA OHUTUS

Kõik kasutajad peavad enne toote kasutamist lugema ja mõistma ohutuskaarti. Ohutuskaarti saab taotluse korral ning see on kättesaadav Bostiku veebilehel.

SERTIFIKAADID

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- EN 15651-2: G-CC 25LM
- EN 15651-3: S XS1
- Emicode EC1 Plus
- ISEGA



Käesolevas dokumendis ja meie muudes väljaannetes (sh digitaalsetes väljaannetes) sisalduv teave põhineb meie parimal teadmisel ja kogemusel ning kuulub ainuõiguslikult Bostikule. Selle dokumendi ühtegi osa ei tohi kopeerida, kolmandatele isikutele näidata, taasesitada, avaldada ega muul viisil kasutada ilma Bostiku kirjaliku loata. Selles dokumendis esitatud tehniline teave on mõeldud vaid suunava ja mitte ammendava teabena. Bostik ei vastuta ühegi otsese ega kaudse kahju eest, mis on põhjustatud käesoleva dokumendi (toimetamis)vigadest, puudustest ja/või ebatäpsustest. See hõlmab, kuid ei piirdu puuduste ja/või ebatäpsustega, mis tulenevad tehnilistest muudatustest ja/või uuringutest, mis on tehtud pärast dokumendi avaldamiskuupäeva ja enne toote ostukuupäeva. Bostik jätab endale õiguse muuta dokumendi sõnastust. Bostik ei vastuta mis tahes otsese ega kaudse kahju eest, mis on põhjustatud käesolevas dokumendis käsitletud toodete kasutamisest. Kasutaja peab enne toote kasutamist läbi lugema ja mõistma käesolevas dokumendis ning muudes toodet käsitlevates dokumentides esitatud teavet. Kasutaja vastutab kõigi vajalike katsete läbiviimise eest ning peab tagama, et toode sobib kasutamiseks ettenähtud otstarbel. Me ei saa mõjutada toote kasutamist ega toote ladustamise või transpordi ajal tekkivaid asjaolusid ning loobume igasugusest vastutusest mis tahes kahju eest. Kõik tärned toimuvad ainult vastavalt meie üldtingimustele ja eeskirjadele, mis on esitatud Hollandi Kaubanduskojale.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.com

BOSTIK SMART ABI

Digitaalne nutikas abi
Bostik.com/

Nutikas abi
+3725049949 või +3725144840

