



SILICONE GLASS

TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Versioon: 2018-02-06

TOOTE KIRJELDUS

Äädikhappe toimel tarduv elastne, kiiresti tarduv vuugihermeetik. Omab MTK heakskiitu. Vastab ISO 11600 nõuetele.

KASUTUSALA

Silikoontihendite ning klaas-, email-, roostevabast terasest, akrüül-, polüester- ja sarnastest materjalidest konstruktsioonide tihendite paigaldamiseks. Niisketes ruumides kasutage toodet Bostik Silicone Wetroom. Ei sobi akvaariumite tihendamiseks.

TÖÖJUHE

Vuugpindade ettevalmistamine Töödeldavad pinnad ja tööriistad peavad olema puhtad ja kuivad. Metall- ja klaaspinnad peavad olema täielikult rasvata. Kasutage rasva eemaldamiseks õlivaba lahustit. Kruntimine Kruntimine ei ole vajalik järgmiste materjalide puhul: klaas, portselan, glasuuritud kahhelkivid, emailitud ja anodeeritud alumiinium. Tugevdusmaterjal Vajaduse korral tugevdage vuuki toote Bostik Retainer riba või polüetüleenteibiga. Oluline on tagada, et hermeetik nakuks ainult vuugi servade ja mitte põhjaga. Pealekandmine Lõigake padruni ots sobivas suuruses maha. Kandke hermeetik pinnale ja tasandage seebivette kastetud puupulga või muu sobiva tööriistaga. Vuugi mõõtmed Vuugi laiuse määramisel tuleb arvestada vuugi eeldatavat liikuvust ehitusetapis. Rusikareeglina peaks vuugi laiuse/sügavuse suhe olema 2 : 1. Puhastamine Tardumata segu saab eemaldada lakibensiiniga. Tardunud segu tuleb eemaldada mehaaniliselt.

OHUTUS

Kooskõlas kehtiva seadusega ei klassifitseerita tule-, keskkonna- või terviseohtliku tootena. Lisateavet vt Bostiku ohutuskaardilt.

MEIE KONTAKTID

TEL: +46 (0)42-19 50 00

info.se@bostik.com



TEHNILISED ANDMED

Omadused enne pealekandmist	
Konsistents	Pehme, elastne mass
Tihedus	1,04 g/cm ³
Materjali tüüp	Silikoonkumm
Värv	Läbipaistev
Tardumissüsteem	Atsetoksü
Töötemperatuur	+5 °C kuni +40 °C
Tuleohtlikkus	Ei
Omadused pärast pealekandmist	
Vananemiskindlus	Suurepärane vastupidavus UV-kiirtele, osoonile ja kliimamõjudele.
Värvitav	Ei
Temperatuuritaluvus	-50 °C kuni +200 °C
Kemikaalikindlus	Suurepärane enamiku kemikaalide vastu. Kahtluste korral pöörduge Bostik AB poole.
Tardumine	1-2 mm päevas olenevalt õhuniiskusest ja temperatuurist
Puutekindel	U 30 minutiga
Paisumine	±25% vuugi algsest laiusest
Elastusmoodul	U 0,5 MPa 100% venivuse korral
Kõvadus	Umbes 23° Shore A

MEIE KONTAKTID

TEL: 042-19 50 00

info.se@bostik.com

