



# PÕRANDA- JA SEINALIIM

## TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Versioon: 31.05.2016

### TOOTE KIRJELDUS

Liim Bostik Attack Floor on ohutu mittesüttiv liim, mis ei sisalda lenduvaid lahusteid. Konsistents on tiksotroopne ja elastne. Väga hea ühesuunaline märg või kuiv tugev nakkumine. Mõeldud kasutamiseks sisetingimustes.

### KASUTUSALA

Plastifitseeritud vinüülvaipade (tagumine pool on kattedkihiga või ilma) paigaldamiseks. Linoleum ja vaipkatted vahtmaterjalist tagaküljega.

NB! Jutekangast tagaküljega linoleumi puhul soovitame kasutada liimi Bostik Linotack.

### TÖÖJUHIS

Paljud materjalitootjad annavad juhised oma materjalide töötlemiseks enne ühendamist. Järgige täpselt nende juhiseid. Alljärgnevad juhised kohalduvad ainult liimimisele. Ettevalmistatud pind peab olema puhas, ühtlane ning tolmust, mustusest ja vanast värvist vaba. Kui pinda on vaja tasandada, kasutage veekindlat kitti. Betoonist aluspinnale liimimisel ei tohi suhtelise õhuniiskuse tase ületada 85%. Liimi, materjali ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +18 °C ja suhteline õhuniiskus 30–70%.

Põrandatele liimimine – ühesuunaline märgliimimine 1. Segage liim hoolikalt läbi. 2. Kandke liim hammastatud liimikammiga põrandale. Liimiriba kõrgus peab olema 2-3 mm. 3. Pange vaip vahetult märjale liimile. Kui on vaja tugevamat kohest naket, võib paigaldusega viivitada umbes 30–45 minutit. 4. Pange vaip hoolikalt liimile ja suruge kõik õhumullid välja.

Põrandatele liimimine – ühesuunaline kuivliimimine Liimimine tugeva kattmaterjaliga mitteimavatele aluspindadele. 1. Kandke liim aluspinnale hammastatud liimikammiga (kui kattmaterjal on aluspinnas olevate ebakorrapärasuste suhtes väga tundlik, tuleb kasutada tiheda hammastusega liimikammi).

2. Oodake, kuni liim kuivab nii, et liimi kergelt puudutades ei kleepu see sõrme külge. Tugev aluspind: oodake 45 min. Paigaldusaeg on umbes 80 minutit. 3. NB! Kuivliimimisel on väga oluline hõõruda kattmaterjal väga hoolikalt kinni, nii et liimiribad deformeeruks veidi ja suurendaks seeläbi nakkepinda.

### OHUTUS

Kehtivate eeskirjade kohaselt ei klassifitseerita toodet tervise- ega keskkonnaohtlikuks. Lisateavet vt toote ohutuskaardilt.

### MEIE KONTAKTID

TEL +460 4219 5000

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEHNILISED ANDMED

Omadused enne pealekandmist	
Tüüp	Ühesuunaline liim märjalt või kuivalt liimimiseks
Sideained	Manustega plastdispersioonid
Lahusti	Vesi
Konsistents	Tiksotroopne
Värvus	Valge
.	Tööriistad ja kuiv liim: Bostik
	Lim- och Penseltvätt
.	Plekid: Bostik Lim- och Penseltvätt
Pealekandmismeetod	Märgliimimine: hammastatud liimikamm
.	Kuivliimimine: tiheda hammastusega liimikamm
Töötingimused	Temperatuur vähemalt +18 °C
	Suhteline õhuniiskus 30–70%
Puhastamine	Märg liim: vesi
Tihedus	1,27 ±0,02
Tahkete osakeste sisaldus	71 ±1% kaalust
Kulu	Tavaliselt 4–6 m <sup>2</sup> /liitri kohta. Vt konkreetse materjali puhul soovitatud kogust
Lahjendamine	Vesi Liimi ei ole vaja lahjendada
Tuleohtlikkus	Ei
Säilivusaeg	1 aasta temperatuuril +10 °C...+20 °C avamata pakendis. Kaitsta külmumise eest
Omadused pärast pealekandmist	
Tugevus	Materjalide ühendamisel, mille üks külg on tugev, saavutatakse hea tugevus mõne päeva jooksul. Näiteks polüestervildiga PVC ühendamisel PVC-st aluspinnaga, saavutatakse lõplik tugevus 4–7 päevaga
Temperatuuritaluvus	+75 °C...+80 °C 14 päeva pärast ühendamist
Niiskuskindlus	Väga hea, kui liim on kuivanud
Pehmendajakindlus	Väga hea
Värvus	Läbipaistev

### MEIE KONTAKTID

TEL 042 195 000

info.se@bostik.com

